

Versie
01-2017

Kijk voor de meest actuele
gegevens op Knauf.nl

K463m.nl

EasyFiller

Voegenvuller

Materiaal, Toepassingsgebied, Eigenschappen en Verwerking

Materiaal

Productbeschrijving

EasyFiller is een kunststofgemodificeerde voegenvuller op basis van gips.

Voegenvuller type 1B conform EN 13963.

Opslag

Zakken droog opslaan op pallets. Houdbaarheid ca. 9 maanden na productiedatum. Beschadigde en aangebroken zakken luchtdicht verpakken en als eerste verwerken.

Kwaliteit

Conform de Europese norm EN 13963 is op het product een initiële typetest uitgevoerd, is het onderworpen aan voortdurende fabrikant-eigen productiecontrole en draagt het een CE-keurmerk.

Toepassingsgebied

EasyFiller is een poedervormige, gipsgebonden voegmortel voor algemeen gebruik binnenshuis op gipskartonplaten en gipsvezelplaten met AK kanten, in combinatie met een wapeningsstrook (zelfklevend gaasband, glasvezelband of papierstrook).

- Voor het vullen van voegen in kwaliteitsniveau's B t/m E (Q1, Q2)
- Voor het repareren van beschadigingen in gipsplaten, gipsvezelplaten en wand- en plafondoppervlakken uit deze platen
- Ideaal als eerste laag op AK voegen, met Knauf Fill & Finish Light als finishlaag.

Eigenschappen

- Uitstekende hechting
- Extreem goed vullend vermogen
- Aanzetten worden tot een minimum beperkt
- Dampopen en mineraal
- Snel drogend

Verwerking

Ondergrond

De platen moeten goed en vlak zijn bevestigd op een voldoende stabiele en stijve onderconstructie volgens de verwerkingsvoorschriften van het betreffende systeem. Deze ondergrond moet droog en stofvrij zijn.

Aanmaken

EasyFiller in schoon, koud water instrooien tot aan het waterniveau en met een langzaam draaiende garde, zonder verdere toevoegingen, tot een klontvrije mortel met romige consistentie roeren.

- 20 kg zak in ca. 12,6 l water

Verwerking

Let op: EasyFiller mag niet met andere materialen vermengd worden, omdat daardoor de eigenschappen sterk zouden kunnen veranderen. Reeds opstijvend materiaal niet meer verwerken en niet door toevoegen van extra water of doorroeren weer dunner trachten te maken. De verbeterde verwerkbaarheid is slechts schijn.

EasyFiller wordt handmatig verwerkt. Vóór het aanbrennen van een tweede laag (bijv. Fill & Finish Light) moet de EasyFiller droog zijn. Indien nodig na droging schuren met korrel 120 of fijner.

Schoonmaken

Emmers en gereedschappen direct na gebruik met water schoonmaken. Achtergebleven mortelresten kunnen de verwerkingstijd van een volgend mengsel sterk verkorten.

Verwerkingstemperatuur / bouwplaatsomstandigheden

De temperatuur in de ruimte en van de ondergrond mag de 10 °C niet onderschrijden. Neem de aanwijzingen van het Technisch Bureau Afbouw in acht (zie 'Verwerkingsvoorschrift voor het monteren van wanden en plafonds met gipskartonplaten en gipsvezelplaten').

Verwerkingstijd

Ca. 90 minuten

Droogtijd

Ca. 3 uur, afhankelijk van luchtvochtigheid, omgevings- en ondergrondtemperatuur.

Eindafwerkingen

Vóór verdere eindafwerking moet het gevoegde oppervlak stofvrij zijn. Oppervlakken van gipskarton- of gipsvezelplaten altijd gronderen om stof te binden en voor een egale zuiging. Grondering op de eindafwerking afstemmen.


Materiaalverbruik

| Toepassing | Verbruik bij benadering in kg/m ² |
|------------------|--|
| Voegafwerking AK | 200 g/m ² |

Deze hoeveelheid is een benadering en kan per geval afwijken. Exacte verbruik per project in de praktijk vaststellen.

Assortiment

| Product | Verpakking | Pallettering | Artikelnummer | EAN |
|------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| EasyFiller | 20 kg | 48 zakken / pallet | 588811 | 4003982412423 |

 (030) 247 33 89

 www.knauf.nl

 techniek@knauf.nl

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf BV, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht, Tel.: (030) 247 33 11, Fax: (030) 240 96 90

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. Gegevens omtrent verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadrukken en overname fotomateriaal, ook wanneer deze in uittreksel plaatsvinden, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knauf. Met deze uitgave zijn alle voorgaande versies vervallen.