

# Gyproc ProMix Elite zak

Vullen, finishen en Klasse A\* afwerken van gips(karton)platen



## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	<p>Gyproc ProMix Elite is een gebruiksklare witte pasta om AK-naden van gipskartonplaten te vullen en om gipsplaten te finishen.</p> <p>De pasta is ook zeer geschikt voor Klasse A* afwerking van gipsplaten. Gyproc ProMix Elite is ook verkrijgbaar in emmers, uitermate geschikt om handmatig te verwerken.</p> <p><b>Voordelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer lange open tijd</li> <li>• Hoog vullend vermogen</li> <li>• Lichte verwerking</li> <li>• Goed schuurbaar</li> </ul>
<b>Vorbereiding ondergrond</b>	<p>De ondergrond moet droog, stabiel, stof-, vet- en vorstvrij zijn.</p>
<b>Samenstelling</b>	<p>Lichtgewicht gebruiksklare kunstharsgebonden voegmiddel.</p>
<b>Herkomst</b>	<p>Saint-Gobain Optiroc - Nimes (F)</p>

## Technische data

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

06/05/2019

# Gyproc ProMix Elite zak

Producteigenschappen				
<b>Type</b>	NEN EN 13963:2014	voegproduct voor gipsplaten type 3A <b>3A</b> : voegproduct voor gipsplaten		
<b>Reactie bij brand</b>	NEN EN 13963:2014	A2-s1, d0		
<b>DOP nummer</b>	SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP			
<b>Verpakking en stapeling</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Inhoud</b>	<b>Type pallet</b>	<b>Stapeling</b>
	Plastic zak	20,00 kg	Euro Pallet	40
<b>Bewaartijd</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Bewaartijd [m aanden]</b>	<b>Bewaarcondities</b>	
	Plastic zak	9	In de originele gesloten verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

06/05/2019

# Gyproc ProMix Elite zak

Verwerkingseigenschappen	
<b>Mengverhouding</b>	Gebruiksklaar
<b>Rendement</b>	Vullen: ca. 100 m <sup>2</sup> -, Finishen: ca. 200 m <sup>2</sup> -, Klasse A: ca. 17 m <sup>2</sup> per emmer of zak bij, 1 mm laagdikte
<b>Verbruik</b>	Vullen: ca. 0,2 kg per m <sup>2</sup> , Finishen: ca. 0,1 kg per m <sup>2</sup> , Klasse A: ca. 1,2 kg per m <sup>2</sup> bij 1 mm laagdikte
<b>Dikte van de laag</b>	0 tot 2 mm
<b>Totale verwerkingstijd</b>	Lange verwerkingstijd (luchtdrogend)
<b>Kuip verwerkingstijd</b>	Lange verwerkingstijd (luchtdrogend)
<b>Droogtijd</b>	Ca. 24 tot 48 uur, afhankelijk van laagdikte en (klimatologische) omstandigheden. Indien nodig kan het volledig droge product geschuurd worden. Gebruik hiervoor een schuurpapier met een fijne korrel.
<b>Verwerkings-temperatuur</b>	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

**AK-naden vullen: gebruik voor het vullen van AK-naden van gipskartonplaten met Gyproc ProMix Elite een Gyproc (papieren) wapeningsband. Pas Gyproc ProMix Elite toe conform de verwerking richtlijnen van de Gyproc (papieren) wapeningsband. Voegen finishen: breng Gyproc ProMix Elite in 1 of meerdere lagen aan om de voeg glad af te werken. Indien Gyproc ProMix Elite gebruikt wordt als gladde toplaag over een Gyproc JointFiller, zorg ervoor dat deze vullagen voldoende zijn uitgedroogd. Hoekafwerking: pas Gyproc ProMix Elite toe conform de verwerkingsrichtlijnen van de Gyproc hoekprofielen. Afwerken: breng Gyproc ProMix Elite in 1 of meerdere lagen aan om gipsplaten Klasse A\* af te werken. Gyproc ProMix Elite kan ook worden gebruikt om beton en steenachtige ondergronden behang- of sausklaar af te werken, voorstrijken is hierbij niet nodig.**

Mechanische eigensch.	
<b>Volumieke massa</b>	1,2 kg/l
<b>Volumieke massa na verharding</b>	1,2 kg/l
<b>Hardheid Shore C</b>	

## Bijkomende informatie

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
Postbus 73, 4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

06/05/2019

## Gyproc ProMix Elite zak

### Nazorg

Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar. \* Voor Klasse A afwerken geldt dat de wand zelf voldoende vlak dient te zijn.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73  
4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
Fax: 0347-325 125  
E-mail: [info@gyproc.nl](mailto:info@gyproc.nl)  
[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)